

523, 095

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
4. März 2004 (04.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/018582 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation:  
C08F 220/18, 2/38, 293/00

**C09J 4/00,**

(74) Gemeinsamer Vertreter: TESA AG; Quickbornstrasse  
24, 20253 Hamburg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007679

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Internationales Anmeldedatum:  
16. Juli 2003 (16.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
102 37 000.1 13. August 2002 (13.08.2002) DE

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): TESA AG [DE/DE]; Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg (DE).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): HUSEMANN, Marc [DE/DE]; Strehlowweg 48, 22605 Hamburg (DE). ZÖLLNER, Stephan [DE/DE]; Osterkamp 11, 22043 Hamburg (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF ACRYLATE ADHESIVE MATERIALS USING METAL-SULPHUR COMPOUNDS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ACRYLATHAFTKLEBEMASSEN UNTER NUTZUNG VON METALL-SCHWEFEL-VERBINDUNGEN

(57) Abstract: A method for the production of a polyacrylate adhesive material, characterized in that at least one metal compound of the type(L)<sub>y</sub>M, wherein M = a metal atom or a metal ion, L = a counterion or ligand, y = 0-6, is added to a polyacrylate material containing a C-S-C atom sequence

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung einer Polyacrylathafklebemasse, dadurch gekennzeichnet, dass einer die Atomabfolge C - S - C enthaltenden Polyacrylatmasse zumindest eine Metallverbindungen des Typs (L)<sub>y</sub>M mit M = Metallatom oder Metallion, L = Gegenion oder Ligand, y = 0 bis 6 zugesetzt wird.



WO 2004/018582 A1

5

**Beschreibung****Verfahren zur Herstellung von Acrylathftklebmassen unter Nutzung von Metall-Schwefel-Verbindungen**

- 10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Acrylathftklebmassen, derart erhältliche Haftklebmassen und deren Verwendung.

Für industrielle Haftklebeband-Anwendungen werden sehr häufig Polyacrylathft-klebmassen eingesetzt. Polyacrylate besitzen diverse Vorteile gegenüber anderen Elastome-  
15 ren. Sie sind sehr stabil gegenüber UV-Licht, Sauerstoff und Ozon. Hingegen enthalten synthetische und Naturkautschukklebmassen zumeist Doppelbindungen, die diese Klebmassen gegen die vorher genannten Umwelteinflüsse labil machen.

Ein weiterer Vorteil von Polyacrylaten ist ihre Transparenz und ihre Einsatzfähigkeit in einem relativ weiten Temperaturbereich.

20

Polyacrylathftklebmassen werden in der Regel in Lösung durch eine freie radikalische Polymerisation hergestellt. Die Polyacrylate werden generell in Lösung über einen Streichbalken auf das entsprechende Trägermaterial beschichtet und anschließend getrocknet. Zur Steigerung der Kohäsion wird das Polymer vernetzt. Die Härtung verläuft  
25 thermisch oder durch UV-Vernetzung oder durch ES-Härtung (ES: Elektronenstrahlung). Der beschriebene Prozess ist relativ kostenaufwendig und ökologisch bedenklich, da das Lösemittel in der Regel nicht recycelt wird und ein hoher Verbrauch an organischen Lösemitteln eine hohe Umweltbelastung bedeutet.

- 30 Weiterhin ist es sehr schwierig, Haftklebebänder mit hohem Masseauftrag blasenfrei herzustellen.

Eine Verbesserung dieser Nachteile bedeutet der Heißschmelz-Prozess (Hotmelt-Prozess). Hier wird der Haftkleber in der Schmelze auf das Trägermaterial aufgetragen.

Mit dieser Technik sind aber auch Einschränkungen verbunden. Vor der Beschichtung wird der Haftklebemasse das Lösemittel in einem Trocknungsextruder entzogen. Der Trocknungsprozess ist mit einer relativ hohen Temperatur und Schereinwirkung verbunden, so dass besonders hochmolekulare Polyacrylathaftklebmassen stark geschädigt werden. Die Acrylathaftklebemasse vergelt oder der niedermolekulare Anteil wird durch Molekulargewichtsabbau stark angereichert wird. Beide Effekte sind unerwünscht, da sie für die Anwendung nachteilig sind. Die Klebemasse lässt sich entweder nicht mehr beschichten oder die klebtechnischen Eigenschaften der Haftklebemasse verändern sich, da z.B. bei Einwirken einer Scherkraft auf die Klebemasse die niedermolekularen Anteile als Gleitmittel wirken und so zu einem vorzeitigen Versagen der Klebemasse führen.

Eine Lösung zur Verminderung dieser Nachteile bieten Polyacrylatklebmassen mit mittlerem niedrigen Molekulargewicht und enger Molekulargewichtsverteilung. Hier wird der Anteil an niedermolekularen und hochmolekularen Molekülen in dem Polymer durch den Polymerisationsprozess stark vermindert. Durch den Wegfall der hochmolekularen Anteile verringert sich die Fließviskosität, und die Masse zeigt eine geringere Tendenz zur Vergelung. Durch die Absenkung des niedermolekularen Anteils wird die Anzahl der Oligomere verringert, die die Scherfestigkeit der Haftklebemasse verringern.

Zur Herstellung von niedermolekularen Haftklebmassen sind verschiedene Polymerisationsmethoden geeignet. Stand der Technik ist der Einsatz von Reglern, wie z.B. von Alkoholen oder Thiolen (Makromoleküle, Hans-Georg Elias, 5. Auflage, 1990, Hüthig & Wepf Verlag Basel). Diese Regler reduzieren das Molekulargewicht, aber verbreitern die Molekulargewichtsverteilung.

Bei langer thermischer Belastung, wie es typisch für einen Haftschnitzprozess ist, werden aber durch thermischen Abbau oder durch Scherung leichtflüchtige Thiole freigesetzt, die einen unangenehmen Geruch aufweisen.

In den vorstehend erwähnten Schriften wurde versucht, die Steuerung von radikalischen Polymerisationsreaktionen zu verbessern. Dennoch besteht der Bedarf für ein Polymerisationsverfahren, welches hoch reaktiv ist und mit dem sich hohe Umsätze bei gleichzeitig hohem Molekulargewicht und niedriger Polydispersität realisieren lassen. Der Erfüllung dieser Anforderungen wurde sich in der DE 100 36 801 angenommen.

Eine weitere Variante zur Herstellung der Polyacrylate ist der RAFT-Prozess (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer). Der Prozess ist in den WO 9801478 und WO

9931144 ausführlich beschrieben, eignet sich jedoch in der dort dargestellten Art und Weise nicht zur Herstellung von Haftklebmassen, da die erzielten Umsätze sehr gering sind und das mittlere Molekulargewicht der hergestellten Polymere zu niedrig für Acrylathaftklebmassen ist. Die beschriebenen Polymere lassen sich somit nicht als Acrylathaftklebmassen einsetzen. Ein Verbesserung wurde mit dem in der DE 100 30 217.3 beschriebenen Prozess erreicht.

Für diese Prozesse bleibt aber weiterhin das Problem der Geruchsbelästigung durch leicht flüchtige Thiolverbindungen bestehen, die nach wie vor über thermische Zersetzung oder Schereinfluss gebildet werden.

Weiterhin ist es zur Herstellung von Acrylathaftklebebandern in der Regel erforderlich, solche nach den oben beschriebenen Verfahren hergestellten Polyacrylate mit energiereicher (aktinischer) Strahlung zu vernetzen. Auch durch diesen Prozess (insbesondere durch Bestrahlung mit Elektronenstrahlen) werden Fragmente gebildet, die aus Thiolen bestehen und einen unangenehmen Geruch verursachen.

Es verbleibt demnach das Problem der Geruchsbelästigung nach thermischer Lagerung, unter Scherung und unter aktinischer Bestrahlung von Acrylatschmelzhaftklebern, die die wie oben beschreiben hergestellten Haftklebmassen somit für einen breiten Anwendungsbereich verschließen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Herstellung zur Verfügung zu stellen, das Haftklebmassen zur Verfügung stellt, welche im Hotmeltverfahren unter thermischer Lagerung, unter Scherung und unter aktinischer Strahlung ein vermindertes oder gar kein Geruchverhalten aufweisen.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass ein Verfahren unter Verwendung von Metall-Schwefel-Verbindungen zu Acrylatschmelzhaftklebern führt, die die gewünschten Eigenschaften aufzeigen, und dass Polyacrylathaftklebebander hergestellt aus Acrylatschmelzhaftklebern mit Metall-Schwefel-Verbindungen kein Geruchsverhalten nach der Hotmelt-Beschichtung und nach der Vernetzung mit aktinischer Bestrahlung aufweisen.

Die Erfindung betrifft entsprechend ein Verfahren zur Herstellung von Polyacrylathaftklebmassen, wobei von einer die Atomabfolge C – S – C enthaltenden Polyacrylatmasse ausgegangen wird und dieser zumindest eine Metallverbindung des Typs (L)<sub>y</sub>M


zugesetzt wird, wobei M ein Metallatom oder Metallion darstellt, L Gegenionen oder Liganden bezeichnet und y zu 0 bis 6 gewählt wird.

Eine besonders geeignete Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens enthält zumindest die folgenden Verfahrensschritte:

- 5 - Polymerisation einer Monomermischung unter Verwendung zumindest einer Verbindung enthaltend die Atomabfolge C – S – C als Regler,
- Additivierung mit Metallverbindungen des Typs (L)<sub>y</sub>M,
- Aufkonzentration des Polymerisates zu einer Heißschmelzmasse,
- 10 - Vernetzung des Polymers durch actinische Strahlung.

Das erfindungsgemäße Verfahren verläuft sehr vorteilhaft, wenn pro Polymerkette des entstehenden Polymers zumindest eine Atomabfolge C – S – C eingebaut ist.

- 15 Zur Herstellung von Acrylathafklebmassen werden in einer bevorzugten Vorgehensweise des erfindungsgemäßen Verfahrens Polymere aus Acrylsäureestern und/oder Methacrylsäureester bzw. deren freien Säuren mit der folgenden Formel



- hergestellt, wobei R<sub>1</sub> = H oder CH<sub>3</sub> und R<sub>2</sub> eine Alkylkette mit 1 - 30 C-Atomen oder H ist  
20 [Monomere a)]. Der Anteil der Monomere a) an der zu polymerisierenden Monomermischung beträgt vorteilhaft 70 – 99.9 Gew.-%, insbesondere 75 – 100 Gew.-%.

Weiterhin können als Comonomere [Monomere b)] in bevorzugter Vorgehensweise olefinisch ungesättigte Monomere mit funktionellen Gruppen zu der zu polymerisierenden Monomermischung zugegeben sein. Deren Anteil beträgt vorteilhaft 0 - 30 Gew.-%.

- 25 Die Anteile der Monomere a) und der Monomere b) können sich dabei vorteilhaft zu 100 % addieren, die Summe kann aber auch geringer sein, indem weitere Comonomere zu der Monomermischung zugesetzt werden.

- In einer vorteilhaften Vorgehensweise werden als Monomere a) Acrylmonomere eingesetzt, die Acryl- und/oder Methacrylsäureester mit Alkylgruppen bestehend aus 4 bis 14 C-Atomen, bevorzugt 4 bis 9 C-Atomen umfassen. Spezifische Beispiele, ohne sich durch diese Aufzählung unnötig einschränken zu wollen, sind n-Butylacrylat, n-Pentylacrylat, n-Hexylacrylat, n-Heptylacrylat, n-Octylacrylat, n-Nonylacrylat, Laurylacrylat, Stearylacrylat, Behenylacrylat, und deren verzweigten Isomere, wie z.B. 2-Ethylhexylacrylat. Weitere Verbindungsklassen, die ebenfalls (bevorzugt aber in geringen Mengen)
- 30  
35


als Monomere a) hinzugesetzt werden können, sind Methylmethacrylate, Cyclohexylmethacrylate und Isobornylmethacrylate.

In einer sehr bevorzugten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens werden im Sinne der Monomere b) Photoinitiatoren mit zumindest einer Vinylverbindung eingesetzt. Die Photoinitiatoren können vorteilhaft vom Typ Norrish I oder Norrish II sein. Die Photoinitiatoren beinhalten dabei als Baustein bevorzugt einen oder mehrere der folgenden Reste: Benzophenon-, Acetophenon-, Benzil-, Benzoin-, Hydroxyalkylphenon-, Phenylcyclohexylketon-, Anthrachinon-, Trimethylbenzoylphosphinoxid-, Methylthiophenylmorpholin-  
keton-, Aminoketone-, Azobenzoine, Thioxanthon-, Hexaryl-bisimidazol-, Triazin-, oder Fluorenon, wobei jeder dieser Reste zusätzlich mit einem oder mehreren Halogenatomen und/oder einer oder mehreren Alkoxygruppen und/oder einer oder mehreren Aminogruppen und/oder einer oder mehreren Hydroxygruppen substituiert sein kann. Ein repräsentativer Überblick wird in „Photoinitiation Photopolymerization and Photocuring, Fundamentals and Applications, von J.-P. Fouassier, Hanser Publishers, München, Wien, New York 1995“ gegeben. Ergänzend kann betrachtet werden: „Chemistry & Technology of UV & EB formulation for Coatings, Inks & Paints, Volume 5, A. Carroy, C. Decker, J.P. Dowling, P. Pappas, B. Monroe, ed. By P.K.T. Oldring, publ. By SITA Technology, London, England 1994“.  
Beispiele sind acryliertes Benzophenon, wie z.B. Ebecryl P 36™ der Fa. UCB, oder Benzoinacrylat.

Ebenfalls vorteilhaft können als Monomere b) Vinylester, Vinylether, Vinylhalogenide, Vinylidenhalogenide, Vinylverbindungen mit aromatischen Cyclen und Heterocyclen in  $\alpha$ -Stellung eingesetzt werden. Auch hier seien nicht ausschließlich einige Beispiele genannt: Vinylacetat, Vinylformamid, Vinylpyridin, Ethylvinylether, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid und Acrylonitril. In einer weiteren sehr bevorzugten Auslegung für die Monomere b) werden Monomere mit folgenden funktionellen Gruppen eingesetzt: Hydroxy-, Carboxy-, Epoxy-, Säureamid-, Isocyanato- oder Aminogruppen.

In einer vorteilhaften Variante werden im Sinne der Monomere b) Acrylmonomere entsprechend der folgenden allgemeinen Formel eingesetzt,

6



wobei  $\text{R} = \text{H}$  oder  $\text{CH}_3$  ist und der Rest  $-\text{OR}'$  die funktionelle Gruppe darstellt oder beinhaltet und z.B. in einer besonders bevorzugten Auslegung eine H-Donor-Wirkung besitzt, die die UV-Vernetzung erleichtert.

Besonders bevorzugte Beispiele für die Komponente b) sind Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Allylalkohol, Maleinsäureanhydrid, Itaconsäureanhydrid, Itaconsäure, Acrylamid und Glyceridylmethacrylat, Benzylacrylat, Benzylmethacrylat, Phenylacrylat, Phenylmethacrylat, t-Butylphenylacrylat, t-Butylphenylmethacrylat, Phenoxyethylacrylat, Phenoxyethylmethacrylat, 2-Butoxyethylmethacrylat, 2-Butoxyethylacrylat, Dimethylaminoethylmethacrylat, Dimethylaminoethylacrylat, Diethylaminoethylmethacrylat, Diethylaminoethylacrylat, Cyanoethylmethacrylat, Cyanoethylacrylat, Gycerylmethacrylat, 6-Hydroxyhexylmethacrylat, N-tert.-Butylacrylamid, N-Methylolmethacrylamid, N-(Buthoxymethyl)methacrylamid, N-Methylolacrylamid, N-(Ethoxymethyl)acrylamid, N-Isopropylacrylamid, Vinylessigsäure, Tetrahydrofufurylacrylat,  $\beta$ -Acryloyloxypropionsäure, Trichloracrylsäure, Fumarsäure, Crotonsäure, Aconitsäure, Dimethylacrylsäure, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist.

In einer weiteren bevorzugten Vorgehensweise werden für die Komponente b) aromatische Vinylverbindungen eingesetzt, wobei die aromatischen Kerne bevorzugt aus  $\text{C}_4$  bis  $\text{C}_{18}$  -Kohlenwasserstoffresten bestehen und auch Heteroatome enthalten können. Besonders bevorzugte Beispiele sind Styrol, 4-Vinylpyridin, N-Vinylphthalimid, Methylstyrol, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Vinylbenzoesäure, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist.

In einer weiteren erfinderischen Vorgehensweise können auch Monomere eingesetzt werden, die zumindest eine Thioether-, Thioester- oder Thiocarbonat-Funktion enthalten.

Zur Polymerisation werden die Monomere dermaßen gewählt, dass die resultierenden Polymere als industriell verwendbare Haftklebmassen eingesetzt werden können, insbesondere derart, dass die resultierenden Polymere haftklebende Eigenschaften entsprechend des „Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology“ von Donatas Satas (van Nostrand, New York 1989) besitzen. Für diese Anwendungen liegt die statische Glasübergangstemperatur des resultierenden Polymers vorteilhaft unterhalb von 25 °C.

Für die Herstellung der Polymere werden vorteilhaft radikalische Polymerisationsverfahren gewählt, wobei erfindungsgemäß andere Polymerisationsverfahren aber nicht ausgeschlossen werden sollen, insbesondere anionische Verfahren.

Zur radikalischen Polymerisation werden in bevorzugter Weise radikalische Initiatorsysteme, insbesondere thermisch zerfallende radikalbildende Azo- oder Peroxo-Initiatoren, oder Redoxsysteme eingesetzt. Prinzipiell eignen sich hierfür jedoch alle für Acrylate bekannten üblichen Initiatoren. Die Produktion von C-zentrierten Radikalen ist im Houben Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Vol. E 19a, S. 60 - 147 beschrieben. Diese Methoden werden in bevorzugter Weise in Analogie angewendet.

Beispiele für Radikalquellen sind Peroxide, Hydroperoxide und Azoverbindungen, als einige nicht ausschließliche Beispiele für typische Radikalinitiatoren seien hier genannt Kaliumperoxodisulfat, Dibenzoylperoxid, Cumolhydroperoxid, Cyclohexanonperoxid, Di-*t*-butylperoxid, Azodiisosaurebutyronitril, Cyclohexylsulfonylacetylperoxid, Diisopropylpercarbonat, *t*-Butylperoktoat, Benzpinacol. In einer sehr bevorzugten Auslegung wird als radikalischer Initiator 1,1'-Azo-bis-(cyclohexancarbonsäurenitril) (Vazo 88™ der Fa. DuPont) verwendet.

Die Polymerisation kann in Substanz, in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels oder Gemischen aus organischen Lösungsmitteln, in Gegenwart von Wasser oder in Gemischen aus organischen Lösungsmitteln und Wasser durchgeführt werden. Es wird dabei angestrebt, die verwendete Lösungsmittelmenge so gering wie möglich zu halten. Geeignete organische Lösungsmittel oder Gemische von Lösungsmitteln sind reine Alkane (Hexan, Heptan, Octan, Isooctan), aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol), Ester (Essigsäureethylester, Essigsäurepropyl-, -butyl-, oder -hexylester), halogenierte Kohlenwasserstoffe (Chlorbenzol), Alkanole (Methanol, Ethanol, Ethylen-



glycol, Ethylenglycolmonomethylether), Ether (Diethylether, Dibutylether) oder Gemische davon. Die wässrigen Polymerisationsreaktionen können mit einem mit Wasser mischbaren oder hydrophilen Lösungsmittel versetzt werden, um zu gewährleisten, dass das Reaktionsgemisch während des Monomerumsatzes in Form einer homogenen Phase vorliegt. Vorteilhaft verwendbare Lösungsmittel für die vorliegende Erfindung werden gewählt aus der folgenden Gruppe, bestehend aus aliphatischen Alkoholen, Glycolen, Ethern, Glycolethern, Pyrrolidinen, N-Alkylpyrrolidinonen, N-Alkylpyrrolidonen, Polyethylenglycolen, Polypropylenglycolen, Amiden, Carbonsäuren und Salzen davon, Estern, Sulfoxiden, Sulfonen, Alkoholderivaten, Hydroxyetherderivaten, Aminoalkoholen, Ketonen und dergleichen, sowie Derivaten und Gemischen davon.

Zur Herstellung von Polyacrylaten mit zumindestens einer Thioetherfunktion eignen sich in besonders bevorzugter Weise Zusätze von Thiolen und/oder Dithioethern. Diese Verbindungen wirken als Polymerisationsregler. Zwei Beispiele, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sind z.B. Dodecanthiol und Hexadecanthiol.

Die Polymerisationszeit beträgt – je nach Umsatz und Temperatur – zwischen 4 und 72 Stunden. Je höher die Reaktionstemperatur gewählt werden kann, das heißt, je höher die thermische Stabilität des Reaktionsgemisches ist, desto geringer kann die Reaktionsdauer gewählt werden.



Zur Initiierung der Polymerisation ist für die thermisch zerfallenden Initiatoren der Eintrag von Wärme essentiell. Die Polymerisation kann für die thermisch zerfallenden Initiatoren durch Erwärmen auf 50 bis 160 °C, je nach Initiatortyp, initiiert werden. Die Polymerisation kann aber auch mit UV-Licht und einem UV-Photoinitiator gestartet werden, wobei in diesem Fall durch den UV-Photoinitiator Radikale gebildet werden, die die Polymerisation initiieren. Durch die UV-Dosis kann die Anzahl der freien Radikale gesteuert werden.

Zur Herstellung von Polyacrylaten mit einer Polydispersität von kleiner 3,0 werden bevorzugt kontrollierte radikalische Polymerisationen eingesetzt.

Als Regler werden Verbindungen eingesetzt, welche die Atomabfolge C – S – C aufweisen. Hierfür eignen sich insbesondere organische Ether, Ester und Carbonate, bei welchen zumindest eines der Sauerstoffatome, bevorzugt mehrere, besonders bevorzugt alle Sauerstoffatome durch Schwefelatome substituiert sind. Gegebenfalls können eines


oder einige der Sauerstoffatome auch durch andere Heteroatome substituiert sein, so z.B. durch Stickstoff.

Besonders vorteilhaft als Regler werden Verbindungen eingesetzt, die sich durch eine der folgenden Strukturen darstellen lassen:




wobei  $R^*$ ,  $R^{**}$ ,  $R^{***}$  unabhängig voneinander aromatische oder aliphatische gesättigte oder ungesättigte Kohlenwasserstoffreste darstellen, die monomer, oligomer oder polymer vorliegen können.

Zur Herstellung von zumindest Dithioester-haltigen Polyacrylaten werden zur Polymerisation bevorzugt Kontrollreagenzien der allgemeinen Formel eingesetzt:



(K-I)



(K-II)

worin


- $R$  und  $R'$  unabhängig voneinander gewählt oder gleich sind
  - verzweigte und unverzweigte  $C_1$ - bis  $C_{18}$ -Alkylreste;  $C_3$ - bis  $C_{18}$ -Alkenylreste;  $C_3$ - bis  $C_{18}$ -Alkinyllreste;

- H oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>18</sub> Alkxoy
  - durch zumindest eine OH-Gruppe oder ein Halogenatom oder einen Silylether substituierte C<sub>1</sub>- bis C<sub>18</sub>-Alkylreste; C<sub>3</sub>- bis C<sub>18</sub>-Alkenylreste; C<sub>3</sub>- bis C<sub>18</sub>-Alkinylreste;
  - 5 - C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Hetero-Alkylreste mit mindestens einem O-Atom und/oder einer NR'-Gruppe in der Kohlenstoffkette
  - mit zumindest einer Estergruppe, Amingruppe, Carbonatgruppe, Cyano-, Iso-cyano- und/oder Epoxidgruppe und/oder mit Schwefel substituierte C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylreste, C<sub>3</sub>-C<sub>18</sub>-Alkenylreste, C<sub>3</sub>-C<sub>18</sub>-Alkinylreste;
  - 10 - C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkylreste
  - C<sub>6</sub>-C<sub>18</sub>- Aryl- oder Benzylreste
  - Wasserstoff
- darstellen.
- 15 Kontrollreagenzien des Typs (K-I) bestehen in einer vorteilhaften Vorgehensweise aus Verbindungen mit den folgenden Eigenschaften:
- Halogene sind bevorzugt F, Cl, Br oder I, mehr bevorzugt Cl und Br.
  - als Alkyl-, Alkenyl- und Alkinylreste in den verschiedenen Substituenten werden vorteilhaft lineare als auch verzweigte Ketten eingesetzt.
  - 20 - als Beispiele für Alkylreste, welche 1 bis 18 Kohlenstoffatome enthalten, seien Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, t-Butyl, Pentyl, 2-Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl, t-Octyl, Nonyl, Decyl, Undecyl, Tridecyl, Tetradecyl, Hexadecyl und Octadecyl genannt.
  - Beispiele für Alkenylreste mit 3 bis 18 Kohlenstoffatomen sind Propenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, Isobutenyl, n-2,4-Pentadienyl, 3-Methyl-2-butenyl, n-2-Octenyl, n-2-Dodec-20 enyl, Isododecenyl und Oleyl.
  - Beispiele für Alkinyl mit 3 bis 18 Kohlenstoffatomen sind Propinyl, 2-Butinyl, 3-Butinyl, n-2-Octinyl und n-2-Octadecinyl.
  - Beispiele für Hydroxy-substituierte Alkylreste sind Hydroxypropyl, Hydroxybutyl oder 30 Hydroxyhexyl.
  - Beispiele für Halogen-substituierte Alkylreste sind Dichlorobutyl, Monobromobutyl oder Trichlorohexyl.
  - Ein geeigneter C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Hetero-Alkylrest mit mindestens einem O-Atom in der Kohlenstoffkette ist beispielsweise -CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>.

- Als C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkylreste dienen beispielsweise Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Trimethylcyclohexyl.
- Als C<sub>6</sub>-C<sub>18</sub>-Arylreste dienen beispielsweise Phenyl, Naphthyl, Benzyl, 4-tert.-Butylbenzyl- oder weitere substituierte Phenyl, wie z.B. Ethyl, Toluol, Xylol, Mesitylen, Isopropylbenzol, Dichlorobenzol oder Bromtoluol.


Die vorstehenden Auflistungen dienen nur als Beispiele für die jeweiligen Verbindungsgruppen und besitzen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weiterhin sind auch Verbindungen der folgenden Typen als Kontrollreagenzien geeignet



wobei R und R' wie obenstehend definiert sind und R'' ebenfalls die vorstehend genannten Reste R oder R', unabhängig von deren Wahl, umfassen kann.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden Verbindungen (K-Ia) und (K-IIa) als Kontrollreagenzien eingesetzt.



Der Polyacrylatmasse wird zumindest eine Metallverbindung des Typ (L)<sub>y</sub>M zugesetzt, wobei M ein Metallatom oder ein Metallion repräsentiert, L Gegenionen oder Liganden darstellt und y von 0 bis 6 gewählt wird. Als Metallverbindung wird in bevorzugter Weise ein Metallsalz, ein Metallhydroxid oder eine Metallkomplexverbindung eingesetzt.

Sehr geeignete Metalle M sind solche, die sich gut als Zentralatome oder Zentralionen in Metallkomplexen eignen. Sehr vorteilhaft wird das Metall M dabei aus der folgenden Gruppe ausgewählt:

5 Kupfer, Nickel, Eisen, Zink, Zinn, Cadmium, Aluminium, Kobalt, Silber, Gold, Palladium, Platin, Ruthenium, Rhodium, Osmium, Iridium, Mangan, Rhenium .

Weiterhin lassen sich als Metalle Seltenerdmetalle einsetzen.

10 Die Gegenionen beziehungsweise Liganden L lassen sich vorteilhaft unabhängig voneinander aus der folgenden Gruppe wählen:

Halogenide, Alkoxide, Boride, Hydroxide, Nitrate, Phosphate, Perchlorate, Phtalocyanine, Oxinate, Acetate, Acetylacetonate, Carbonate, Formiate, Cyanide, Naphthalocyanine, Rhodanide, Carboxylate, Chelate, Resinate, Carbide, Phosphine, Alkyle, Alkenyle, Alkinyne, Dione, Aryle, substituierte Aryle, Citrate, Heterocyclen, Pentadienyl, Amine, multi-  
15 funktionelle Amine, Ether, Kronenether.

Es können im Sinne von L aber auch andere Gegenionen und/oder Liganden eingesetzt werden. Insbesondere ist es günstig, wenn (beispielsweise durch die Bindungsenergie M-L) ein Addition von schwefelhaltigen Liganden und/oder eine Substitution durch schwefelhaltigen Liganden unterstützt wird.

20

Prinzipiell kann die Metallverbindung des Typs  $(L)_y-M$  zu einem frei wählbaren Zeitpunkt im Verfahrensablauf zugegeben werden, bevorzugt aber nach der Polymerisierung und vor einer nachfolgenden Vernetzung. Für das erfinderische Verfahren ist es besonders vorteilhaft, wenn die Metallverbindungen vor dem Hotmelt-Prozess oder während des  
25 Hotmelt-Prozesses zu dem den Regler enthaltenden Polyacrylat hinzugegeben wird.

Die Zugabe kann in Lösung oder in der Schmelze erfolgen. Thioverbindungen, die durch Scherung oder durch thermische Belastungen entstehen, können auf diesem Weg mit den Metallverbindungen des Typs  $(L)_y-M$  reagieren und somit die erfinderischen Polyacrylathafklebmassen mit Verbindungen des Typs  $(L)_z-M-(SR)_x$  bilden. Die Reaktion  
30 kann dabei derart aussehen, dass das Metall zusätzliche Koordinationsstellen besetzt oder dass ein Teil oder alle der y Liganden oder Gegenionen L ausgetauscht werden. Dabei kann sich die Zahl der pro L beanspruchten Koordinationsstellen ändern.

Der Monomermischung beziehungsweise dem Polymerisat können vor, während oder  
35 nach der Polymerisation (weitere) diverse Zusatzstoffe zugesetzt werden.

Für die Verwendung der Polymere (Polyacrylate) als Haftklebmassen wird zur Optimierung vorteilhaft zumindest ein Harz zugemischt. Als zuzusetzende klebrigmachende Harze sind alle vorbekannten und in der Literatur beschriebenen Klebharze einsetzbar. Genannt seien stellvertretend die Pinen-, Inden- und Kolophoniumharze, deren dis-  
5 proportionierte, hydrierte, polymerisierte, veresterte Derivate und Salze, die aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffharze, Terpenharze und Terpenphenolharze sowie C5-, C9- sowie andere Kohlenwasserstoffharze. Beliebige Kombinationen dieser und weiterer Harze können eingesetzt werden, um die Eigenschaften der resultierenden  
10 Klebmasse wunschgemäß einzustellen. Im allgemeinen lassen sich alle mit dem entsprechenden Polyacrylat kompatiblen (löslichen) Harze einsetzen, insbesondere sei verwiesen auf alle aliphatischen, aromatischen, alkylaromatischen Kohlenwasserstoffharze, Kohlenwasserstoffharze auf Basis reiner Monomere, hydrierte Kohlenwasserstoffharze, funktionelle Kohlenwasserstoffharze sowie Naturharze. Auf die Darstellung des Wissens-  
15 standes im „Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology“ von Donatas Satas (van Nostrand, 1989) sei ausdrücklich hingewiesen.

In einer weiteren vorteilhaften Weiterentwicklung werden zu den Polyacrylaten ein oder mehrere Weichmacher, wie z.B. niedermolekulare Polyacrylate, Phthalate, wasserlösliche Weichmacher oder Weichharze hinzudosiert.

Die Polyacrylate können des weiteren mit einem oder mehreren Additiven wie Alterungs-  
20 schutzmitteln, Lichtschutzmitteln, Ozonschutzmitteln, Fettsäuren, Harzen, Keimbildnern, Blähmitteln, Compoundierungsmitteln und/oder Beschleunigern abgemischt sein. Bei den Alterungsschutzmitteln sei besonders auf primäre und sekundäre Alterungsschutzmittel hingewiesen, die unter den Tradenamen Irganox™ der Fa. Ciba Geigy und Hostanox™ der Fa. Clariant kommerziell erhältlich sind.

25 Weiterhin können sie mit einem oder mehreren Füllstoffen wie Fasern, Ruß, Zinkoxid, Titandioxid, Voll- oder Hohlglas(mikro)kugeln, Mikrokugeln aus anderen Materialien, Kieselsäure, Silikaten und Kreide versetzt sein, wobei auch der Zusatz von blockierungs- freien Isocyanaten möglich ist.

Zur Förderung eines nachfolgenden Vernetzungsschritts können den Polyacrylaten vor-  
30 teilhaft Vernetzersubstanzen beigemischt werden. Bevorzugte unter (actinischer) Strahlung vernetzende Substanzen sind z.B. bi- oder multifunktionelle Acrylate oder bi- oder multifunktionelle Urethanacrylate, bi- oder multifunktionelle Isocyanate oder bi- oder multifunktionelle Epoxide. Verwendet werden können hier aber auch alle weiteren, dem Fachmann geläufigen bi- oder multifunktionellen Verbindungen, die in der Lage sind,  
35 Polyacrylate zu vernetzen.

Zur Verbesserung der Vernetzungseffizienz können die Polyacrylate gegebenenfalls stattdessen oder zusätzlich mit Photoinitiatoren abgemischt werden. Hierfür eignen sich bevorzugt Norrish-Typ I - und -Typ II -Spalter, wobei als einige Beispiele für beide Klassen nicht abschließend genannt werden sollen: Benzophenon-, Acetophenon-, Benzil-,  
5 Benzoin-, Hydroxyalkylphenon-, Phenylcyclohexylketon-, Anthrachinon-, Thioxanthon-, Triazin-, oder Fluorenderivate. Ein repräsentativer Überblick wird zum Beispiel in „Photoinitiation Photopolymerization and Photocuring, Fundamentals and Applications, von J.-P. Fouassier, Hanser Publishers, München, Wien , New York 1995“ und „Chemistry & Technology of UV & EB formulation for Coatings, Inks & Paints, Volume 5, A.  
10 Carroy, C. Decker, J.P. Dowling, P. Pappas, B. Monroe, ed. By P.K.T. Oldring, publ. By SITA Technology, London, England 1994“ gegeben.

In einer Weiterentwicklung des erfinderischen Verfahrens wird das Polymer nach der erfolgten Polymerisation, welche bevorzugt bis zu einem Umsatz von > 98 % betrieben  
15 wird, zum Hotmelt aufkonzentriert, wobei das Lösungsmittel vorteilhaft bis zu einem maximalen Restgehalt von 0,1 % abgezogen wird, so dass das Polymer als Schmelze vorliegt.

Das Lösemittel wird bevorzugt in einem Aufkonzentrationsextruder unter vermindertem Druck abgezogen, wozu beispielsweise Ein- oder Doppelschneckenextruder eingesetzt  
20 werden können, die bevorzugt das Lösemittel in verschiedenen oder gleichen Vakuumstufen abdestillieren und über eine Feedvorwärmung verfügen.

Die Zugabe von Vernetzersubstanzen und/oder Photoinitiatoren kann vorteilhaft kurz vor dem Vernetzungsschritt, also in die Schmelze, erfolgen.

25 In einer vorteilhaften Ausführungsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Polymer aus der Schmelze weiterverarbeitet, insbesondere gelfrei auf einen Träger beschichtet („gelfrei“ bedeutet die Erfüllung der Anforderungen für eine Beschichtbarkeit der Massen mit den üblicherweise verwendeten und dem Fachmann für diese Zwecke geläufigen Beschichtungsapparaturen, insbesondere für eine Beschichtung, welche sich  
30 durch ein gleichmäßiges (homogenes) Beschichtungsbild ohne Inhomogenitäten oder Schlieren auszeichnet, wenn durch die üblicherweise verwendeten Beschichtungsdüsen beschichtet wird.

Als Trägermaterial eignen sich beispielsweise die dem Fachmann geläufigen Materialien wie Folien (beispielsweise Polyester, PET, PE, PP, BOPP, PVC), Vliese, Schäume,  
35 Gewebe, Gewebefolien, Trennpapier (beispielsweise Glassine, HDPE, LDPE).

Die erfindungsgemäß hergestellte Polyacrylatmasse kann vorteilhaft in einem weiteren Schritt einer Vernetzungsreaktion, insbesondere unter Einfluss actinischer Strahlung, erfolgen. Die Vernetzung kann mit der nicht beschichteten Haftklebmasse durchgeführt werden, insbesondere vorteilhaft ist aber die Vernetzung nach einer Beschichtung auf einen Träger.

In einem erfinderischen Verfahren wird mit UV-Licht bestrahlt, wobei der zugesetzte oder copolymerisierte UV-Photoinitiator die Bildung von leichtflüchtigen Thiolen unterstützt und beschleunigt. Durch die UV-Bestrahlung wird weiterhin das Polyacrylat auf dem Trägermaterial vernetzt.

Die UV-Bestrahlung findet sehr bevorzugt mittels kurzzeitiger ultravioletter Bestrahlung in einem Wellenlängenbereich von 200 bis 450 nm statt, insbesondere unter Verwendung von Quecksilber-Hochdruck- oder -Mitteldruck-Lampen bei einer Leistung von 80 bis 240 W/cm. Zur UV-Vernetzung kann aber auch monochromatische Strahlung in Form von Lasern verwendet werden. Um Überhitzungen zu vermeiden, kann es angebracht sein, den UV-Strahlengang teilweise abzuschatten. Weiterhin können spezielle Reflektoren-Systeme eingesetzt werden, die als Kaltlichtstrahler fungieren um somit Überhitzungen zu vermeiden.

In einem besonders zu bevorzugenden erfinderischen Verfahren wird das beschriebene Polyacrylat mit Elektronenstrahlen bestrahlt. Typische Bestrahlungsvorrichtungen, die zum Einsatz kommen können, sind Linearkathodensysteme, Scannersysteme beziehungsweise Segmentkathodensysteme, sofern es sich um Elektronenstrahlbeschleuniger handelt. Eine ausführliche Beschreibung des Stands der Technik und der wichtigsten Verfahrensparameter findet man bei Skelhorne „Electron Beam Processing“ in Vol. 1 „Chemistry & Technology of UV & EB Formulations for Coatings, Inks & Paints“ publ. Sita Technology, London 1991. Die typischen Beschleunigungsspannungen liegen im Bereich zwischen 50 kV und 500 kV, vorzugsweise 80 kV bis 300 kV. Die angewandten Strahlungsdosen bewegen sich zwischen 5 bis 150 kGy, insbesondere 20 bis 100 kGy.

Während der Elektronenbestrahlung in situ gebildete Thiolfragmente können mit den Verbindungen des Typs  $(L)_y-M$  innerhalb des Polyacrylates reagieren und bilden somit in dem erfinderischen Verfahren in situ Verbindungen des Typs  $(L)_y-M-(SR)_x$  innerhalb der Polymermatrix.



In einer weiteren Auslegung der Erfindung wird das Polyacrylat auf ein mit einem Kontaktmedium versehene Walze beschichtet und auf diesem Kontaktmedium mit aktinischer Bestrahlung vernetzt. Weitere Ausführungen zu diesem Verfahren sind DE 100 14 563 und DE 100 34 069 zu entnehmen.

Der Vernetzungseinheit kann eine Abkühleinheit für die Schmelzhaftklebmasse gleichgeschaltet sein, d.h. es kann vorteilhaft während der Vernetzung gekühlt werden. Eine bevorzugte Ausführungsform einer Apparatur für das erfinderische Verfahren sieht hierfür eine rotierende Walze vor, in einer sehr bevorzugten Variante wird eine Kühlwalze genutzt.

Durch Vernetzung unter Verwendung einer Kühlwalze können die zur Vernetzung erforderlichen Strahlungsdosen, insbesondere bei der Elektronenstrahlvernetzung, bedeutend höher gewählt werden als bei konventionellen Vernetzungsverfahren.

Auch für den Fall, dass eine Vernetzung der Haftklebmasse nicht vorgesehen ist, kann es sich als sinnvoll erweisen, die Haftklebmasse durch eine Abkühleinheit zu führen, insbesondere auf eine gekühlte Walze aufzulegen.

Es kann in günstiger Weise auf der Walze ein Kontaktmedium aufgetragen sein, welches gegebenenfalls nach der Bestrahlung mit actinischer Strahlung wieder zumindest teilweise entfernt wird.

In einem sehr begünstigten Verfahren enthält das Kontaktmedium Substanzen des Typs  $(L)_yM$ , die dann über das Kontaktmedium in das Polyacrylat übertragen werden.

Das Kontaktmedium kann dabei entweder auf die Rückseite der Haftklebemassenschicht oder auf die Kühlwalze aufgetragen werden, es ist aber ebenfalls möglich, dass das Kontaktmedium berührungslos aufgebracht wird, zum Beispiel durch Aufsprühen.

Als Kühlwalze dient gewöhnlich eine geerdete Metallwalze, die die im Falle der Elektronenstrahlvernetzung auftreffenden Elektronen und die dabei entstehende Röntgenstrahlung absorbiert. Sie muss mit einem wirksamen Kühlsystem ausgerüstet sein, um die erheblichen Wärmemengen wegzutransportieren. Zur Verhinderung der Korrosion ist diese Walze gewöhnlich mit einer Schutzschicht überzogen. Diese wird bevorzugt so

ausgewählt, dass sie von dem Kontaktmedium gut benetzt wird. Im allgemeinen ist die Oberfläche elektrisch und/oder thermisch leitfähig. Es kann aber auch günstiger sein, die Walze mit einer oder mehreren Schichten aus isolierendem oder halbleitendem Material zu beschichten. Zudem sollte die Kühlfunktion sehr ausgeprägt sein, um den Haftklebschaum zu stabilisieren. Daher wird in einer bevorzugten Verfahrensweise auf Temperaturen unterhalb 25 °C, in einer sehr bevorzugten Verfahrensweise auf Temperaturen unterhalb 5 °C heruntergekühlt.

Als Kontaktmedium kann dabei ein Material verwendet werden, welches in der Lage ist, einen Kontakt zwischen der Haftklebmasse und der Walzenoberfläche herzustellen, insbesondere ein Material, welches die Hohlräume zwischen der strukturierten Haftklebemassenschicht und der Walzenoberfläche ausfüllt.

Hierfür bieten sich fließfähige Materialien an, welche in einem weiten Viskositätsbereich eingesetzt werden können. Weiterhin können weiche, „anschmiegsame“ Materialien als Kontaktmedium verwendet werden. Zum einen können in bevorzugter Weise weichelastische Materialien eingesetzt werden, wie beispielsweise Weichgummi, Weich-PVC andere Weichkunststoffe und ähnliche Materialien. Wenn diese fest mit der Kühlwalze verbunden sind, müssen sie über ausreichende Strahlenbeständigkeit verfügen sowie eine ausreichende thermische und elektrische Leitfähigkeit aufweisen.

Besonders vorteilhaft ist, das Kontaktmedium nicht permanent auf der Walze zu belassen, sondern vor dem Bestrahlungsprozess auf die Walze aufzubringen und nach dem Bestrahlungsprozess von dieser wieder zu entfernen. In einer weiteren günstigen Ausführungsform liegt das Kontaktmedium in Form eines austauschbaren Überzuges auf der Walze vor. Der Wechsel des Kontaktmediums kann während des Bestrahlungsprozesses (kontinuierlicher Wechsel) oder zwischen den einzelnen Bestrahlungsprozessen (diskontinuierlicher Wechsel) erfolgen. Durch den ständigen Austausch wird vermieden, dass das Kontaktmedium durch die laufende Bestrahlung so stark beeinträchtigt wird, dass es seine Funktion verliert.

Vorteilhaft wird als Kontaktmedium eine Flüssigkeit verwendet, die gegebenenfalls Additive für zusätzliche Funktionen erhält. Dazu gehören die Erhöhung der Benetzung und der elektrischen Leitfähigkeit sowie das Abfangen von Radikalen und anderen reaktiven Spezies, die von der absorbierten Strahlung erzeugt werden.

Als Kontaktflüssigkeit kann vorteilhaft Wasser eingesetzt werden, welches die erforderlichen Aufgaben erfüllt. In einer weiteren Variante werden dem Kontaktmedium Substanzen zugesetzt, die darin zumindest teilweise löslich sind. Für Wasser als Kontaktmedium bieten sich als Zusätze beispielsweise Alkylalkoholate wie Ethanol, Propanol, Butanol, Hexanol an. Weiterhin sehr vorteilhaft sind insbesondere längerkettige Alkohole, Polyglykole, Ketone, Amine, Carboxylate, Sulfonate und dergleichen.

Günstige Kontaktmedien besitzen eine niedrige Oberflächenspannung. Eine Absenkung der Oberflächenspannung kann durch den Zusatz geringer Mengen an nichtionischen und/oder anionischen und/oder kationischen Tensiden zu dem Kontaktmedium erreicht werden. Im einfachsten Fall lassen sich hierzu kommerzielle Spülmittel oder Seifenlösungen verwenden, bevorzugt in einer Konzentration von einigen g/l in Wasser als Kontaktmedium. Besonders geeignet sind spezielle Tenside, welche auch bei geringer Konzentration eingesetzt werden können. Hierfür seien beispielsweise Sulfoniumtenside [z.B.  $\beta$ -Di(hydroxyalkyl)sulfoniumsalz], weiterhin beispielsweise ethoxylierte Nonylphenyl-sulfonsäureammoniumsalze. Hier sei insbesondere verwiesen auf den Stand der Technik unter „surfactants“ in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, 2000 Electronic Release, Wiley-VCH, Weinheim 2000.

Als Kontaktmedien können die vorgenannten Flüssigkeiten auch ohne den Zusatz von Wasser jeweils für sich oder in Kombination miteinander eingesetzt werden. Zur Verbesserung der Eigenschaften des Kontaktmediums (beispielsweise zur Erhöhung der Scherresistenz, Verringerung der Übertragung von Tensiden oder dergleichen auf die Lineroberfläche und damit verbesserte Reinigungsmöglichkeiten des Endproduktes) können dem Kontaktmedium und/oder den eingesetzten Zusatzstoffen weiterhin vorteilhaft Salze, Gele und ähnliche viskositätssteigernde Additive zugesetzt werden.

Für den Fall einer Flüssigkeit als Kontaktmedium kann man in hervorragender Weise vorgehen, wenn eine zweite Walze, vorteilhaft mit einer benetzbaren oder saugfähigen Oberfläche, durch ein Bad mit dem Kontaktmedium läuft, dabei mit dem Kontaktmedium benetzt oder getränkt wird und durch Berührung mit der Kühlwalze einen Film dieses Kontaktmediums aufträgt bzw. aufstreicht.

Nach der Vernetzung werden die strukturierten Haftklebmassen bevorzugt auf ein Trägermaterial aufgebracht oder mit einer weiteren Haftklebmasse laminiert.

Das Heranführen der Trägermaterialien ist vorteilhaft unter einem gewissen Andruck vorzunehmen. Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Luftblasen zwischen der Haftklebmasse und dem Träger eingeschlossen werden. Weiterhin kann die menge  
5 der Kontaktflüssigkeit auf das notwendige Maß begrenzt werden.

Der Andruck kann durch Einstellung einer geeigneten Bahnspannung oder durch Anpressen mit einer (weiteren) Walze erreicht werden. In letzterem Fall sollte die Oberfläche der Anpresswalze eine ausreichende Releasewirkung aufweisen, damit die auf der Oberfläche des Trägers befindliche Haftklebeschicht nicht mit der Walze verklebt.

10 Weitere Verfahren für das Anpressen sind z.B. die Verwendung von Luftstrahlen oder Luftkissen oder die Ausnutzung elektrostatischer Kräfte.

In alternativer Vorgehensweise kann die Haftklebmasse nach dem Austritt aus der Düse direkt auf ein verbleibendes Trägermaterial aufgelegt und gegebenenfalls dort vernetzt  
15 werden.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine Haftklebmasse auf Acrylatbasis, welche einen messbaren Anteil an Metall-Schwefel-Verbindungen der allgemeinen Struktur  $(L)_z-M-(SR)_x$  enthält, wobei die Symbole wie obenstehend definiert sind. In vorteilhafter  
20 Weise handelt es sich dabei um eine Haftklebmasse, welche nach einem der obenstehenden Verfahren erhalten wurde oder erhältlich ist. Die Haftklebmasse kann vernetzt oder unvernetzt vorliegen.

Die Polymere besitzen in einer bevorzugten Auslegung ein mittleres Molekulargewicht  $M_w$  (Gewichtsmittel) von mindestens 100.000 g/mol, insbesondere zwischen 100.000 und 2.000.000 g/mol, wobei diese Molekulargewichte über Gelpermeationschromatographie (GPC) bestimmt werden, gegen PMMA Standards gemessen wird und als Elutionsmittel Tetrahydrofuran mit 0.1 Gew.-% Trifluoressigsäure verwendet wird. Alternativ  
25 kann das Molekulargewicht über Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisations-Massenspektrometrie (MALDI-MS) oder Lichtstreuung ermittelt werden.

Die Haftklebmasse weist in einer bevorzugten Ausführungsform eine Polydispersität  $D = M_w/M_n$  von nicht mehr als 3,0 auf ( $M_n$ : mittleres Molekulargewicht; Zahlenmittel).

Zum Gegenstand der Erfindung gehört zudem die Verwendung einer Haftklebmasse auf  
35 Acrylatbasis, welche einen messbaren Anteil an Metall-Schwefel-Verbindungen der all-

gemeinen Struktur  $(L)_z-M-(SR)_x$  enthält, für ein einseitig oder doppelseitig mit Haftklebmasse ausgerüstetes Klebeband oder für einen anders geformten ein- oder doppelseitig ausgerüsteten Klebekörper, wie beispielsweise Klebefolien, Klebeetiketten etc.

- 5 Dabei ist die Haftklebmasse insbesondere ein- oder doppelseitig auf einen Träger aufgetragen. Die Auftragung erfolgt dabei vorteilhaft im vernetzten oder im unvernetzten Zustand aus der Schmelze heraus; als Trägermaterial können beispielsweise die dem Fachmann geläufigen Materialien wie Folien (beispielsweise Polyester, PET, PE, PP, BOPP, PVC), Vliese, Schäume, Gewebe, Gewebefolien, Trennpapier (beispielsweise Glassine, HDPE, LDPE) als sehr geeignet in Frage.

*Beispiele*Testmethoden

- 5 Folgende Testmethoden wurden angewendet, um die klebtechnischen als auch generelle Eigenschaften der hergestellten Haftklebmassen zu evaluieren.

180° Klebkrafttest (Test A)

- 10 Ein 20 mm breiter Streifen einer auf Polyester als Schicht aufgetragenen Acrylathafklebmasse wurde auf Stahlplatten aufgebracht. Der Haftklebestreifen wurde zweimal mit einem 2 kg-Gewicht auf das Substrat aufgedrückt. Das Klebeband wurde anschließend sofort mit 300 mm/min und im 180°-Winkel vom Substrat abgezogen. Die Stahlplatten wurden zuvor zweimal mit Aceton und einmal mit Isopropanol gewaschen. Die Mess-
- 15 sungen wurden bei Raumtemperatur durchgeführt.

Messung der Ausgasung (Test B):

Die leicht-flüchtigen Bestandteile wurden über GC-MS ermittelt. Als Messgeräte wurden verwendet:

- 20 GC: Hewlett Packard HP 5890 SERIES 11 MS: Hewlett Packard HP 5989 A  
Zur Messung wurde eine DB-5 Säule mit 60 m Länge, 0,25 mm Innendurchmesser und 1 µm Filmdicke eingebaut. Die Messung erfolgte mit einem Temperaturprogramm 50 °C (3 min.) – 150 °C/min – 260 °C (2 min.). Als Trägergas wurde Wasserstoff (90 kPa) mit einem Strom von 1 ml/min benutzt. Das Splitverhältnis betrug 1:10.

- 25 Vorbereitung der Muster:

- 30 Die Klebmassen wurden auf PET-Folie im Hotmeltverfahren beschichtet. Der Masseauftrag betrug ca. 50 g/m<sup>2</sup>. Nach oder vor der UV-Bestrahlung wurde eine etwa 40 cm<sup>2</sup> große Probenfläche aus dem Lappenmuster ausgeschnitten, mit Glasperlen (Durchmesser: 60 – 80 µm) bestreut und zusammengerollt in ein 25 ml HeadspaceGläschen überführt. Die Probe wurde 1 h bei 100 °C ausgeheizt und abschließend die leichtflüchtigen Bestandteile aus dem Dampfraum in den GC injiziert.

- 35 Die Quantifizierung erfolgte gegen externe Standards.

Gelpermeationschromatographie GPC (Test C)

Die Bestimmung des mittleren Molekulargewichtes  $M_w$  und der Polydispersität PD erfolgte über die Gelpermeationschromatographie. Als Eluent wurde THF mit 0,1 Vol.-% Trifluoressigsäure eingesetzt. Die Messung erfolgte bei 25 °C. Als Vorsäule wurde PSS-SDV, 5  $\mu$ ,  $10^3$  Å, ID 8,0 mm x 50 mm verwendet. Zur Auftrennung wurden die Säulen PSS-SDV, 5  $\mu$ ,  $10^3$  sowie  $10^5$  und  $10^6$  mit jeweils ID 8,0 mm x 300 mm eingesetzt. Die Probenkonzentration betrug 4 g/l, die Durchflussmenge 1,0 ml pro Minute. Es wurde gegen PMMA-Standards gemessen.

Bestimmung des Gelanteils (Test D)

Die sorgfältig getrockneten lösungsmittelfreien Klebstoffproben werden in ein Vliestütchen aus Polyethylen (Tyvek-Vlies) eingeschweißt. Aus der Differenz der Proben-  
gewichte vor der Extraktion und nach der Extraktion durch Toluol wird der Gelwert, also der nicht in Toluol lösliche Gewichtsanteil des Polymers bestimmt.

**Praktische Durchführungen:**Durchführung des Hotmeltprozesses im Messkneter (Methode E):

Der Acrylathotmelt-Prozess wurde in dem Messkneter Rheomix 610p der Fa. Haake simuliert. Als Antriebseinheit stand das Gerät Rheocord RC 300p zur Verfügung. Gesteuert wurde das Gerät mit der Software PolyLab System. Der Kneter wurde jeweils mit 52 g lösungsmittelfreier Acrylathafklebmasse (~80 % Füllgrad) befüllt. Die Versuche wurden bei einer Knettemperatur von 120 °C, einer Umdrehungszahl von 40 U/min und einer Knetzeit von 24 Stunden durchgeführt. Anschließend wurden die Muster über einen Hotmelt-Coater mit zwei beheizbaren Walzen auf eine 23  $\mu$ m dicke mit einem Saran-Primer versehene PET-Folie mit einem Masseauftrag von 50 g/m<sup>2</sup> beschichtet.

UV-Bestrahlung

Zur UV-Bestrahlung wurde eine UV-Anlage der Fa. Eltosch verwendet. Die Anlage ist ausgerüstet mit einem Hg-UV-Mitteldruckstrahler mit einer Intensität von 120 W/cm. Die Lappenmuster wurden jeweils mit einer Geschwindigkeit von 20 m/min durch die Anlage gefahren, wobei die Muster zur Erhöhung der Bestrahlungsdosis in mehreren Durchgängen bestrahlt wurden. Die UV-Dosis wurde mit dem Power-Puck der Fa. Eltosch gemes-

sen. Die Dosis eines Bestrahlungsdurchganges betrug ca. 140 mJ/cm<sup>2</sup> im UV-B Bereich und 25 mJ/cm<sup>2</sup> im UV-C Bereich.

#### Elektronenbestrahlung

- 5 Die Elektronenbestrahlung erfolgte mit einem Gerät der Fa. Electron Crosslinking AB, Halmstad, Schweden. Das zu bestrahlende Haftklebebandmuster wurde dabei über eine standardmäßig vorhandene Kühlwalze unter dem Lenard-Fenster des Beschleunigers hindurch geführt. Dabei wurde in der Bestrahlungszone der Luftsauerstoff durch Spülen mit reinem Stickstoff verdrängt. Die Bahngeschwindigkeit betrug jeweils 10 m/min.

10

#### **Synthese des Polymerisationsreglers:**

##### Herstellung von Bis-2,2'-phenylethyl-thiocarbonat (Ia)

- 15 Die Synthese des Bis-2,2'-phenylethyl-thiocarbonates erfolgt ausgehend von 2-Phenylethylbromid mit Dischwefelkohlenstoff und Natriumhydroxid nach einer Vorschrift von Synth. Communications 18(13), S. 1531-1536, 1988. Ausbeute nach Destillation: 72 %.

- Charakterisierung: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ (ppm) : 7,20-7,40 (m, 10 H), 1,53, 1,59 (2 x d, 6 H),  
20 3,71, 3,81 (2 x m, 2 H).

#### **Herstellung der Polymere:**

25

##### Polymer 1:

- Ein für radikalische Polymerisationen konventioneller 2 L-Glasreaktor wurde mit 20 g Acrylsäure, 380 g n-Butylacrylat, 0,55 g Bis-2,2'-phenylethyl-thiocarbonat und 170 g Aceton befüllt. Nach 45 Minuten Durchleiten von Stickstoffgas unter Rühren wurde der  
30 Reaktor auf 58 °C hochgeheizt und 0,2 g Azoisobutyronitril (AIBN, Vazo 64™, Fa. DuPont) hinzugegeben. Anschließend wurde das äußere Heizbad auf 75 °C erwärmt und die Reaktion konstant bei dieser Außentemperatur durchgeführt. Nach 1 h Reaktionszeit wurde wiederum 0,2 g AIBN hinzugegeben. Nach 4 und 8 h wurde mit jeweils 100 g Aceton verdünnt. Die Reaktion wurde nach 48 h Reaktionszeit abgebrochen und auf



Raumtemperatur abgekühlt. Das mittlere Molekulargewicht und die Polydispersität wurden mittels Test C bestimmt.

Das Polymer wurde in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert.

#### Polymer 2:

Ein für radikalische Polymerisationen konventioneller 2 L-Glasreaktor wurde mit 20 g Acrylsäure, 380 g n-Butylacrylat, 0,55 g Bis-2,2'-phenylethyl-thiocarbonat und 170 g Aceton befüllt. Nach 45 Minuten Durchleiten von Stickstoffgas unter Rühren wurde der Reaktor auf 58 °C hochgeheizt und 0,2 g Azoisobutyronitril (AIBN, Vazo 64™, Fa. DuPont) hinzugegeben. Anschließend wurde das äußere Heizbad auf 75 °C erwärmt und die Reaktion konstant bei dieser Außentemperatur durchgeführt. Nach 1 h Reaktionszeit wurde wiederum 0,2 g AIBN hinzugegeben. Nach 4 und 8 h wurde mit jeweils 100 g Aceton verdünnt. Die Reaktion wurde nach 48 h Reaktionszeit abgebrochen und auf Raumtemperatur abgekühlt. Während des Abkühlens wurden 0,5 Gew.-% Benzophenon eingerührt. Das mittlere Molekulargewicht und die Polydispersität wurden mittels Test C bestimmt.

Das Polymer wurde in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert.

#### Polymer 3:

Ein für radikalische Polymerisationen konventioneller 2 L-Glasreaktor wurde mit 20 g Acrylsäure, 380 g n-Butylacrylat, 0,5 g Dodecanthiol und 266 g Aceton befüllt. Nach 45 Minuten Durchleiten von Stickstoffgas unter Rühren wurde der Reaktor auf 58 °C hochgeheizt und 0,2 g Azoisobutyronitril (AIBN, Vazo 64™, Fa. DuPont) hinzugegeben. Anschließend wurde das äußere Heizbad auf 75 °C erwärmt und die Reaktion konstant bei dieser Außentemperatur durchgeführt. Nach 1 h Reaktionszeit wurde wiederum 0,2 g AIBN hinzugegeben. Nach 4 und 8 h wurde mit jeweils 100 g Aceton verdünnt. Zur Reduktion der Restinitiatoren wurden nach 8 und nach 10 h jeweils 0,6 g Bis-(4-tert.-Butylcyclohexanyl)-Peroxydicarbonat (Perkadox 16™, Fa Akzo Nobel) hinzugegeben. Die Reaktion wurde nach 24 h Reaktionszeit abgebrochen und auf Raumtemperatur abgekühlt. Das mittlere Molekulargewicht und die Polydispersität wurden mittels Test C bestimmt.

Beispiele:

Beispiel 1: (Referenz)

- 5 Das Polymer 1 wurde in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert. Anschließend wurde nach Methode E der Hotmelt-Prozess durchgeführt und beschichtet. Die beschichteten Muster wurden mit einem silikonisierten Trennpapier der Fa. Laufenberg abgedeckt und anschließend mit 50 kGy und 180 kV Beschleunigungsspannung mit Elektronenstrahlen vernetzt (s. Elektronenbestrahlung).
- 10 Zur Analyse wurden die Testmethoden A, B und D durchgeführt.

Beispiel 2: (Referenz)

- Das Polymer 2 wurde in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert. Anschließend wurde nach Methode E der Hotmelt-Prozess
- 15 durchgeführt und beschichtet. Die beschichteten Muster wurden mit einem silikonisierten Trennpapier der Fa. Laufenberg abgedeckt und anschließend mit 50 kGy und 180 kV Beschleunigungsspannung mit Elektronenstrahlen vernetzt (s. Elektronenbestrahlung). Zur Analyse wurden die Testmethoden A, B und D durchgeführt.

20 Beispiel 3:

- Das Polymer 1 wurde mit 2 Gew.-% Zink-Resinat abgemischt, in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert. Anschließend wurde nach Methode E der Hotmelt-Prozess durchgeführt und beschichtet. Die beschichteten Muster wurden mit einem silikonisierten Trennpapier der Fa. Laufenberg abgedeckt und
- 25 anschließend mit 50 kGy und 180 kV Beschleunigungsspannung mit Elektronenstrahlen vernetzt (s. Elektronenbestrahlung). Zur Analyse wurden die Testmethoden A, B und D durchgeführt.

Beispiel 4:

- 30 Das Polymer 2 wurde mit 2 Gew.-% Zink-Resinat abgemischt, in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert. Anschließend wurde nach Methode E der Hotmelt-Prozess durchgeführt und beschichtet. Die beschichteten Muster wurden mit einem silikonisierten Trennpapier der Fa. Laufenberg abgedeckt und anschließend mit 50 kGy und 180 kV Beschleunigungsspannung mit Elektronenstrahlen

vernetzt (s. Elektronenbestrahlung). Zur Analyse wurden die Testmethoden A, B und D durchgeführt.

Beispiel 5:

- 5 Das Polymer 2 wurde mit 2 Gew.-% Zink-Resinat abgemischt, in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert. Anschließend wurde nach Methode E der Hotmelt-Prozess durchgeführt und beschichtet. Die beschichteten Muster wurden offen mit UV-Licht bestrahlt (s. UV-Bestrahlung). Zur Analyse wurden die Testmethoden A, B und D durchgeführt.

10

Beispiel 6:

- Das Polymer 3 wurde mit 2 Gew.-% Zink-Resinat abgemischt, in einem Vakuumtrockenschrank bei 80 °C und einem Druck von 10 Torr aufkonzentriert. Anschließend wurde nach Methode E der Hotmelt-Prozess durchgeführt und beschichtet. Die beschichteten
- 15 Muster wurden mit einem silikonisierten Trennpapier der Fa. Laufenberg abgedeckt und anschließend mit 50 kGy und 180 kV Beschleunigungsspannung mit Elektronenstrahlen vernetzt (s. Elektronenbestrahlung). Zur Analyse wurden die Testmethoden A, B und D durchgeführt.

20 **Resultate**

Im folgenden sind in der Tabelle 1 die mit GPC nach Testmethode C gemessenen Molekulargewichtsdaten aufgelistet:

| Tabelle 1 |               |                    |
|-----------|---------------|--------------------|
|           | $M_w$ [g/mol] | Polydispersität PD |
| Polymer 1 | 365.000       | 2,2                |
| Polymer 2 | 388.000       | 2,1                |
| Polymer 3 | 422.000       | 3,5                |

25

$M_w$ : mittleres Molekulargewicht aus GPC

PD:  $M_w/M_n$  = Polydispersität aus GPC

- Als Referenzmuster wurden die Beispiele 1 und 2 hergestellt. Diese Referenzmuster wurden in einer Trithiocarbonat-geregelten Polymerisation synthetisiert und anschließend
- 30 ohne Zusatz mit Elektronenstrahlen vernetzt. Die Beispiele 3 und 4 wurden ebenfalls

über eine Trithiocarbonat-geregelte Polymerisation hergestellt, aber mit Zink-Resinat abgemischt und dann mit Elektronenstrahlen bestrahlt. Beispiel 5 wurde nach dem gleichen Prinzip hergestellt, aber mit UV-Strahlen vernetzt. Letztendlich wurde mit Beispiel 6 ein Thioether enthaltendes Polymer hergestellt, mit Zink-Resinat abgemischt und dann mit Elektronenstrahlen bestrahlt.

Zur Charakterisierung des Geruches wurden GC Headspace Messungen durchgeführt (Testmethode B) und die entstehenden leichtflüchtigen Anteile charakterisiert. Die sehr schlecht riechenden Beispiele 1 und 2 weisen einen merklichen Anteil Butanthiol und höherer Homologe auf. Die Bildung dieser Verbindung kann leicht den schlechten Geruch der Beispiele 1 und 2 nach der ES-Bestrahlung erklären. Daher wurde über Testmethode 2 der freiwerdende Anteil des Butanthiol bestimmt und innerhalb der Beispiele 1 bis 6 miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser GC-Untersuchungen sind in Tabelle 2 aufgelistet.

| Tabelle 2 |  |
|-----------|--|
| Beispiel  | Flüchtige Anteile Butanthiol<br>[µg/g] |
| 1         | 55                                     |
| 2         | 75                                     |
| 3         | n.n.                                   |
| 4         | n.n.                                   |
| 5         | n.n.                                   |
| 6         | n.n.                                   |

n.n.= nicht nachweisbar

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Anteil Butanthiol durch Abmischung mit Zink-Resinat nach der Bestrahlung deutlich reduziert wird. Das Butanthiol reagiert mit dem Zink-Resinat und bildet einen stabilen Zink-Sulfid-Komplex, der eine sehr geringe Flüchtigkeit besitzt und im Polymer verbleibt. Die unterschiedlichen Beispiele 3 bis 6 belegen, dass sowohl Trithiocarbonat-geregelte Polymer, Thiol-geregelte Polymere als auch UV- und ES-bestrahlte Polymere keinen Geruch mehr aufweisen, so dass (bevorzugt durch das Abfangen durch das Metall, also durch Bildung der Zink-Thiol-Verbindung) in keinen Fall freie Thiole austreten und kein übel riechender Geruch verursacht wird.

Um sicher zu stellen, ob solche Polymere auch als Haftklebmassen eingesetzt werden können, wurde im folgenden der Vernetzungsgrad der Haftklebmassen sowie die Sofortklebkraft auf Stahl bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

| Tabelle 3 |                     |             |
|-----------|---------------------|-------------|
| Beispiel  | KK-Stahl,<br>[N/cm] | Gelwert [%] |
| 1         | 3,2                 | 70          |
| 2         | 3,0                 | 74          |
| 3         | 3,5                 | 65          |
| 4         | 3,7                 | 54          |
| 5         | 3,4                 | 64          |
| 6         | 3,5                 | 60          |

KK: Sofortklebkraft auf Stahl  
Masseauftrag 50 g/m<sup>2</sup>

5

Die gemessenen Gelwerte belegen, dass die Beispiele 1 bis 6 deutlich vernetzt sind und mit einem Vernetzungsgrad von größer 50 % in einem normalen Bereich liegen. Dies korrespondiert auch mit den Klebkräften. Für die Beispiele 3 bis 6 wurden im Vergleich mit den Beispiel 1 und 2 etwas höhere Klebkräfte gemessen.

# Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Polyacrylathafklebmasse, dadurch gekennzeichnet, dass

5 einer die Atomabfolge C – S – C enthaltenden Polyacrylatmasse zumindest eine Metallverbindungen des Typs (L)<sub>y</sub>M mit

M = Metallatom oder Metallion

L = Gegenion oder Ligand

y = 0 bis 6

10 zugesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, enthaltend zumindest die folgenden Verfahrensschritte:

- Polymerisation der Monomermischung unter Verwendung zumindest einer Verbindung enthaltend die Atomabfolge C – S – C als Regler,

15 - Additivierung mit Metallverbindungen des Typs (L)<sub>y</sub>M,

- Aufkonzentration des Polymerisates zu einer Heißschmelzmasse,


- Vernetzung des Polymers durch actinische Strahlung.

3. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass



20 sich die Verbindung enthaltend die Atomabfolge C – S – C durch eine der folgenden Strukturen darstellen lässt:



25



30



wobei R\*, R\*\*, R\*\*\* unabhängig voneinander aromatische oder aliphatische gesättigte oder ungesättigte Kohlenwasserstoffreste darstellen.


4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass  
5 die Reste R\*, R\*\* und/oder R\*\*\* ganz oder teilweise in oligomerer und/oder polymerer Form vorliegen.
5. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
10 die Metallverbindung (L)<sub>y</sub>M ein Metallsalz, ein Metallhydroxid oder eine Metallkomplexverbindung ist.
6. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
15 das Polymerisat vor der Vernetzung auf ein Trägermaterial aufgetragen wird.
7. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
20 die Polyacrylatmasse mindestens zu 50 % auf acrylischen Monomeren basiert.
8. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
die Polyacrylatmasse zumindest teilweise auf Monomeren der allgemeinen Formel  
$$\text{CH}_2 = \text{CH}(\text{R}^1)(\text{COOR}^2)$$
  
25 basiert, wobei  
 $\text{R}^1 = \text{H}$  oder  $\text{CH}_3$   
 $\text{R}^2 = \text{H}$  oder ein Kohlenwasserstoffrest enthaltend 1 bis 30 Kohlenstoffatome.
9. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
30 das Metall M aus der folgenden Gruppe gewählt wird:  
Kupfer, Nickel, Eisen, Zink, Zinn, Cadmium, Aluminium, Kobalt, Silber, Gold.
10. Verfahren nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
35

die Gegenionen beziehungsweise Liganden L unabhängig voneinander aus der folgenden Gruppe gewählt werden:

Halogenide, Alkoxide, Boride, Hydroxide, Nitrate, ~~Oxide~~, Phosphate, Perchlorate, Phtalocyanine, Oxinate, Acetate, Acetylacetonate, Carbonate, Formiate, Cyanide, Naphthalocyanine, Rhodanide, Carboxylate, Chelate, Resinate, Carbide, Phorphine, Alkyle, Alkenyle, Alkinyle, Dione, Aryle, substituierte Aryle, Citrate, Heterocyclen, Pentadienyl, Amine, multifunktionelle Amine, Ether, Kronenether.

11. Haftklebmasse auf Polyacrylatbasis, gekennzeichnet durch

die Anwesenheit von zumindest einer Metall-Schwefelverbindungen der Struktur



wobei

M ein Metall aus der Gruppe Cu, Ni, Fe, Zn, Cd, Al, Co, Ag, Au darstellt,

R unabhängig voneinander aliphatische, aromatische, gesättigte, ungesättigte, oligomere oder polymere Reste darstellt,

L unabhängig voneinander Ionen oder Liganden aus der Gruppe der Halogenide, Alkoxide, Boride, Hydroxide, Nitrate, Phosphate, Perchlorate, Phthalocyanine, Oxinate, Acetate, Acetylacetonate, Carbonate, Formiate, Cyanide, Naphthalocyanine, Rhodanide, Carboxylate, Chelate, Resinate, Carbide, Phorphine, Alkyle, Alkenyle, Alkinyle, Dione, Aryle, substituierte Aryle, Citrate, Heterocyclen, Pentadienyl, Amine, multifunktionelle Amine, Ether, Kronenether darstellt.

12. Haftklebmasse nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

Metall-Schwefel-Verbindungen der Formel  $(L)_z - M - (SR)_x$  mindestens zu 25 ppm, bezogen auf das zugrunde liegende Polymer, vorhanden sind.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/07679

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C09J4/00 C08F220/18 C08F2/38 C08F293/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C09J C08F C08K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                    | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| A          | DE 100 30 217 A (BEIERSDORF AG)<br>3 January 2002 (2002-01-03)<br>cited in the application<br>claim 1 | 1-12                  |
| A          | EP 0 036 456 A (AMERICAN CYANAMID CO)<br>30 September 1981 (1981-09-30)<br>claim 1                    | 1-12                  |

☐

Further documents are listed in the continuation of box C.

☒

Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

\*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

\*E\* earlier document but published on or after the international filing date

\*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

\*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

\*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*&amp;\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 November 2003

Date of mailing of the international search report

26/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kraai, G

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/07679

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DE 10030217                               | A | 03-01-2002          | DE 10030217 A1             | 03-01-2002          |
|   |   |                     | WO 0198383 A1              | 27-12-2001          |
|   |   |                     | EP 1299432 A1              | 09-04-2003          |
|   |   |                     | US 2002193539 A1           | 19-12-2002          |
| EP 0036456                                | A | 30-09-1981          | EP 0036456 A1              | 30-09-1981          |
|   |   |                     | DE 3070849 D1              | 14-08-1985          |

# INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 03/07679

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C09J4/00 C08F220/18 C08F2/38 C08F293/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C09J C08F C08K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile              | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A          | DE 100 30 217 A (BEIERSDORF AG)<br>3. Januar 2002 (2002-01-03)<br>in der Anmeldung erwähnt<br>Anspruch 1<br>--- | 1-12               |
| A          | EP 0 036 456 A (AMERICAN CYANAMID CO)<br>30. September 1981 (1981-09-30)<br>Anspruch 1<br>-----                 | 1-12               |

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. November 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

26/11/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Krail, G

## INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 03/07679

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument |   | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |               | Datum der<br>Veröffentlichung |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| DE 10030217  | A | 03-01-2002                    | DE                                | 10030217 A1   | 03-01-2002                    |
|  |   |                               | WO                                | 0198383 A1    | 27-12-2001                    |
|  |   |                               | EP                                | 1299432 A1    | 09-04-2003                    |
|  |   |                               | US                                | 2002193539 A1 | 19-12-2002                    |
| EP 0036456   | A | 30-09-1981                    | EP                                | 0036456 A1    | 30-09-1981                    |
|  |   |                               | DE                                | 3070849 D1    | 14-08-1985                    |